




### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Двокомпонентний акриловий лак Premium Line характеризується високим вмістом сухого залишку. Висока адгезія, стійкість до: атмосферних явищ, ультрафіолетових променів з високими захисними властивостями. Лак кристально прозорий, добре розтікається та еластичний, що гарантує ідеальний вигляд фарбованої поверхні, повністю передає глибину кольору.

### ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ:



Пропорції під час змішування	
A: Акриловий лак PLATINUM	100
B: Затверджувач PLATINUM	50
C: Акриловий розчинник NCP	10% - повне розтікання 5% - апельсинова текстура

Кількість розчинника розрахована на вагу лаку. Не використовуйте інших розчинників окрім акрилового розчинника NCP.


### НАНЕСЕННЯ:



Кількість шарів	2 або 1,5
Тиск	2 - 2,5 бар
Сопло	1.3 - 1.4 мм



Час висихання між шарами:  
10 - 12 хв.




Термін придатності змішаної суміші, лаку та стандартного затверджувача.  
60 хв. при 20°C

### ЗАСТОСУВАННЯ:

Перша половина шару лаку (1,5 системні покриття) або перший повний шар лаку (2 системні покриття) наноситься на попередньо висушену погрунтовану поверхню. Другий шар лаку слід застосовувати в якості повного шару та залишити його для повного розтікання та затвердіння. Нанесений шар лаку можна закріпити за допомогою інфрачервоного обігрівача. Будь ласка, зверніть увагу, що ІЧ-обігрівач не можна вмикати раніше, ніж через 15 хвилин після нанесення останнього шару лаку. У випадку фарбування великих поверхонь рекомендується використовувати акриловий затверджувач і розчинник - повільної дії.

### ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:



В'язкість (DIN 4/20°C)  
Без розчинника 18 - 19 сек.  
Після додавання розчинника 15 - 16 сек.



Час дії затверджувача 14 г. при 20°C ,  
45 хв. при 50°C  
Завершення дії затверджувача 4 дні  
Без пилу 35 хв. при 20°C, 3 хв. при 50°C  
Якість висихання тестується після 14 днів.

### ВМІСТ ЛЕГКИХ ОРГАНІЧНИХ СПЛУК:

Максимальний вміст VOC у продукті 490 г/л  
VOC для категорії: II, B/e 840 г/л  
Лак відповідає стандартам Директиви ЄС 2004/42/CE/II, B/e(840)

### БЛИСК:

Продуктивність (вихід) блиску 97°

### ЧАС ЗБЕРІГАННЯ ТА УМОВИ:

Зберігати у щільно замкнених контейнерах, у прохолодному та сухому місці подалі від джерел вогню та джерел високих температур. Уникайте сонячних променів. Термін використання: 12 місяців від дати виробництва – дата є вказаною на верхній частині контейнера.

### ОЧИЩЕННЯ СПОРЯДЖЕННЯ:

Для того, щоб очистити спорядження використовуйте акриловий розчинник або нітро розчинник. Рекомендується використовувати розчинник NCP для очищення фарбувального пістолету.

### ЗАСТЕРЕЖНІ ПРАВИЛА ПО ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ:

Ознайомтеся з Паспортом Безпеки Продукту.

### ПИТОМА ВАГА:

Близько 967 г/л.

Інформація, яку містить даний документ, основана на наших знаннях та практичному досвіді. Це не гарантує визначених властивостей в особливих умовах застосування, які лишаються за межами нашого контролю. У зв'язку з цим ми не можемо нести повної відповідальності за отримані результати. Необхідно здійснити пробну перевірку на невеликій ділянці поверхні для того щоб уникнути потенційної відмінності в поведінці продукту в залежності від поверхні, на яку він наноситься. Гарантуємо належну якість за умов дотримання наших інструкцій по застосуванню.